Phone: (585) 924-9135 or (800) 836-1001 | Technical Dept: tech@newtex.com | Website: www.newtex.com

DualMirror II 1083 60" PreOx/Korspun

General Information	
Item ID	1130212
Style	1083
Finish / Coating	MLA

Construction	
Fiber Type	Preox / Korspun
Weave	Satin

Physical Properties	US	Metric
Weight	13 oz/yd^2	440 g/m^2
Thickness	40 mils	1.02 mm
Width(s)	60 In	152.4 cm

Testing	US	Metric
Tensile Strength (ASTM D5035)	Warp- 253 lbf Weft- 185 lbf	1124 N 824 N
Trapezoidal Tear (ASTM D5587)	Warp- 49 lbf Weft- 44 lbf	217 N 194 N

Thermal Properties	US	Metric
Radiant Temperature	3000°F	1649°C

Other Information

Abrasion, breaking strength, and additional technical data are available upon request.